

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## ALUMINIUM WOOD PRIMER (SOUS COUCHE BASE ALUMINIUM AU WHITE SPIRIT)

### DESCRIPTION

Une impression pour bois de grande qualité spécialement conçu pour empêcher l'exsudation et les taches de nœud sortant de bois de construction naturellement résineux pour applications intérieures et extérieures.

### PROPRIÉTÉS

|                              |  |                                 |                   |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Niveau de brillance *        | faiblement satinée (10-20%)  | Sec à cœur en                   | 16 heures minimum |
| Rendement théorique          | 10m <sup>2</sup> / L<br>(varie avec la porosité et la texture de la surface) | Extrait sec                     | 55%               |
| Épaisseur recommandé du film | 55 microns (film sec), par couche.   | Disponibilité couleur           | Rose métallique   |
| Nombre recommandé de couches | 2  | Disponibilité de taille de pots | 1 & 2.5 Litre     |
| Recouvrable en               | 4 heure  |                                 |                   |

### APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/gsb): 350g/l (2010). Ce produit contient 350g/l COV. max.

Ce produit a été testé en vertu du règlement défini dans le décret français de qualité de l'air en intérieur N° 2011-321 – Arrêté avril 2011 et a obtenu un A+.

### PREPARATION DE LA SURFACE

**Feuillus:** Non recommandé pour application directe feuillus résineux. Dépôts résineux excessive peut-être être adoucie avec un pistolet à air chaud et grattées en utilisant un grattoir à peinture avant un nettoyage au white spirit.

**Résineux:** Légèrement poncer le bois, juste avant la peinture, pour de meilleures performances.

S'assurer que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de commencer l'application. Le bois humide ne doit jamais être peint car cela peut entraîner la formation de cloques, d'écaillage et de fissuration et à une détérioration prématurée du revêtement.

Le chêne vert ne doit pas être peint à moins d'un vieillissement d'au moins 6 mois.

### APPLICATION

Agiter soigneusement avant utilisation. Ne pas appliquer aux surfaces lorsque la température ambiante est inférieure à 5°C.

**Peinture à la brosse :** Utiliser une brosse/pinceau en soie naturelle de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent être conditionnés par lavage à white spirit propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n'étendre la zone de peinture que de façon à ce qu'un bord humide puisse être facilement maintenu. Pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà commencé à sécher. Notez que certains résineux peuvent nécessiter une v / v plus de white spirit 5 % à Little Greene Aluminium Primaire bois pour faciliter l'application.

**Rouleau :** Utiliser un manchon de type de mélange de laine courte (type anti goutte court) pour améliorer l'apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les surfaces texturées, le cas échéant, pour s'assurer d'une couverture régulière et approfondie. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en gardant un bord humide tout au long. Ne jamais tenté de repasser sur de la peinture en cours de séchage parce que cela provoquera des marques au niveau des raccords et des reflets lumineux.

#### Au Pistolet :

##### Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 25% white spirit

Astuce : 1,60 à 2,00 mm

Pression à la pointe : 0,28 à 0,41 MPa

##### Sans air

Diluer avec jusqu'à : 10% white spirit

Astuce : 0,28 à 0,54 mm

Pression à la pointe : 12,6 à 19,6 MPa

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## ALUMINIUM WOOD PRIMER

(SOUS-COUCHE GLYCÉROPHTALIQUE)

### SYSTÈME DE FINITION RECOMMANDÉE

sur cette sous couche, appliquer deux couches de Little Greene Traditional Oil Gloss or Traditional Oil Eggshell. En outre, Little Greene Oil Primer sous-couche peut aussi être fini avec Little Greene Intelligent Gloss ou Little Greene Intelligent Eggshell. Toujours se référer à la fiche signalétique du produit avant de l'utiliser et observer les mise en garde sur l'étiquette.

### NETTOYAGE

Enlever l'excédent de peinture et nettoyer tout le matériel avec de white spirit propre, immédiatement après utilisation. N'entreposez jamais les pinceaux ou les rouleaux dans l'eau, parce que cela se traduira par une détérioration de leurs performances à l'application.

### DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. S'assurer que les couvercles en étain sont solidement et correctement remplacés après utilisation. Lorsqu'il reste emballé et stocké dans les conditions ci-dessus, ce produit est stable pendant une période minimale de deux ans.

### ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 2,5 l).

### SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours lire l'étiquette sur la boîte avant de l'utiliser. S'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus de détails.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr